



GLASS COAT® 30 LS

ESMALTE ACRILICO

ESMALTE ACRILICO ACABADO ESPEJO

DESCRIPCION

GLASS COAT® 30 LS es un esmalte acrílico de secado ultrarápido diseñado para aplicaciones sobre vidrio.

CARACTERISTICAS:

GLASS COAT® 30 LS es de rápido secado y tiene buena adherencia en vidrio. Debido a la formulación con aluminio especial permite tener acabado de excelente brillo parecido a un espejo.

USOS:

Se recomienda para aplicaciones en las que se requiera que la luz se refleje perfectamente.

SISTEMA RECOMENDADO:

GLASS COAT® 30 LS (Directo en vidrio)

COLORES:

Aluminio Espejo

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C >0.845 Kg/ Litro
Viscosidad: @ 25°C 10 a 14 seg Copa Ford #4
Sólidos en Peso: > 4.0 %
Sólidos en Volumen: >4.0 %
V O C: >750 gr/ Lt

Rendimiento Teórico:

4.8 m²/litro a 0.3 mls de espesor seco

Espesor Seco Recomendado:

0.3 a 0.6 mls de espesor seco

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Excelente

Corrosión: Regular

Abrasión: Regular

Temperatura: 50 °C

Flexibilidad: NO APLICA

Adherencia: 100%

Dureza: 2b

Brillo:

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Mala

Alcalis: Mala

Disolventes: Regular

Agua: Buena

Gasolina: Mala

SECADO:

Libre de Polvo: < 3 minutos

Al Tacto: < 5 minutos

Duro: >2 horas

Repintado: < 10 minutos

Para Inmersión: no aplica

PRESENTACION:

En BOTE 1.00, BOTE 4.00, CUBETA 8.00, CUBETA 10.00, CUBETA 20.00 LITROS

APLICACION:**Método:**

Aspersión convencional.

Thinner:

NO APLICA

Substratos con aplicación directa sin primario :

Vidrio

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Asegurarse que la superficie de vidrio se encuentre perfectamente seco , libre de grasas, aceite, polvo o cualquier agente extraño que pueda afectar la adherencia de este producto.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
1 AÑO

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. No se aplique es te producto si la temperatura del sustrato no se encuentra al menos a 3°C por encima del punto de rocío.

No se debiera mezclar pintura ya preparada con reactor, con pintura nueva

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

PRIMARIOS RECOMENDADOS**OBSERVACIONES:**

Este producto se utiliza en superficies transparentes, el efecto espejo se distingue entre el sustrato y el recubrimiento.

Para que en el sustrato se obtenga el acabado espejo se recomienda que se aplique el material a baja presión (10 lbs/plg²) y bajos espesores.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

A11-02-0030- - -7300

**Fecha de Revisión :
30/01/2009**