



TRAFIC 100 SM

RECUBRIMIENTO ALQUIDALICO

PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE

DESCRIPCION

TRAFIC 100 SM es una pintura base solvente, para señalamiento de tránsito, secado rápido, con excelente adherencia y flexibilidad, resistencia a la abrasión y a la intemperie, al agua, gasolina y cambios bruscos de temperatura.

CARACTERISTICAS:

TRAFIC 100 SM ofrece excelente adherencia cuando es aplicado sobre concreto hidráulico y también sobre asfalto una vez que estos han alcanzado su curado total.

USOS:

TRAFIC 100 SM puede ser utilizado principalmente en superficies de asfalto concreto de carreteras, para la señalización de aeropuertos, autopistas, vialidades urbanas, estacionamientos, estaciones de servicio y toda clase de señalizaciones viales.

SISTEMA RECOMENDADO:

N/A

COLORES:

Amarillo Tráfico y Blanco

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: > 1.4 kg/lit
Viscosidad: 450 a 1000 cps
Sólidos en Peso: > 69.5%
Sólidos en Volumen: > 48%
V O C: <400 gr/ Lt.

Rendimiento Teórico:

4.72 m²/ lit a 4 mls de espesor seco

Espesor Seco Recomendado:

3 a 8 mls de espesor seco

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Buena

Corrosión: NO APLICA

Abrasión: Excelente

Temperatura: 50 °C

Flexibilidad: pasa mandril cónico

Adherencia: 100%

Dureza: N/A

Brillo: MATE

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: NO APLICA

Alcalis: NO APLICA

Disolventes: NO APLICA

Agua: Excelente

Gasolina: Excelente

SECADO:

Libre de Polvo: < 3 minutos

Al Tacto: < 5 minutos

Duro: < 30 minutos

Repintado: 10- 15 minutos

Para Inmersión: NO APLICA

PRESENTACION:

En BOTE 4.00, CUBETA 10.00, CUBETA 20.00 LITROS

APLICACION:**Método:**

Máquina pintarayas, aspersion, brocha.

Thinner:

S-124

Substratos :

Concreto

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Antes de aplicar TRAFIC 100 SM ya sea sobre concreto hidráulico o asfalto, la superficie debe de estar limpia, seca y libre de gravilla, polvo, grasa y aceite, los pavimentos nuevos o con riego de sello deben tener un curado minimo de 30 dias antes de la aplicacion de la pintura.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12 MESES

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4 °C o por arriba de los 43 °C. La humedad relativa deberá ser inferior a 90%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

ACABADOS RECOMENDADOS**OBSERVACIONES:**

Para el cálculo de materiales considere de un 15 a 20% de mermas en función del estado de la superficie y las condiciones de aplicacion.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

D11-37-T100- - -3000

**Fecha de Revisión :
25/11/0208**