



# NERLAC 550 LK

LACA DE NITROCELULOSA

## LACA DE ALTA VISCOSIDAD Y SECADO RAPIDO

### DESCRIPCION

NERLAC 550 LK, es una laca de alto desempeño, formulado con resinas sintéticas y Nitrocelulosa.

### CARACTERISTICAS:

NERLAC 550 LK, es una laca de apariencia tersa, uniforme y totalmente cristalina y brillante. NERLAC 550 LK, es de muy fácil aplicación y secado rápido.

### USOS:

NERLAC 550 LK, se recomienda para aplicarse preferentemente en superficies de madera al interior, marcos, puertas y muebles, previa aplicación de NERSEAL® 250 LK. Por su apariencia cristalina es ideal para aplicarse sobre maderas finas en donde se busque conservar resaltar la apariencia natural de la madera.

### SISTEMA RECOMENDADO:

Sellador NERSEAL® 250 LK  
Acabado NERLAC 550

### COLORES:

Transparente, Blanco

### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

**Densidad:** @ 25°C 1.0285 +/- 0.0500 g/Lt  
**Viscosidad:** @ 25°C 22,0000 cps  
**Sólidos en Peso:** > 32.29 % +/- 1.0%  
**Sólidos en Volumen:** > 27.29 % +/- 1.0%  
**V O C:** < 680 g/L

### Rendimiento Teórico:

10.50 m<sup>2</sup>/L a 1 milésima de pulgada de espesor

### Espesor Seco Recomendado:

1.0 - 2.0 milésimas de pulgada

### PROPIEDADES FISICAS:

#### Resistencia a :

**Luz:** Regular

**Corrosión:** Regular

**Abrasión:** Regular

**Temperatura:** 60 °C

**Flexibilidad:** Excelente

**Adherencia:** 100 %

**Dureza:** B

**Brillo:** Satinado

### PROPIEDADES QUIMICAS:

**Acidos:** Mala

**Alcalis:** Mala

**Disolventes:** Mala

**Agua:** Buena

**Gasolina:** Buena

### SECADO:

**Libre de Polvo:** < 5 minutos

**Al Tacto:** < 15 minutos

**Duro:** > 30 minutos

**Repintado:** > 10 minutos

**Para Inmersión:** No se recomienda

### PRESENTACION:

En BOTE 1.00, BOTE 4.00, CUBETA 19.00, TAMBOR 200.00, LITRO 1.00 LITROS

**APLICACION:****Método:**

Brocha, Muñeca, Aspersión convencional, H.V.L.P.

**Thinner:**

Solvente S-800 mayor al 100%

**Substratos con aplicación directa sin primario :**

Madera

**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

Asegurese de que la superficie de madera esté perfectamente seca, libre de polvo, grasa, ceras, aceite ó cualquier agente extraño. Se recomienda que la superficie este bien sellada con alguno de nuestros selladores, el que puede ser NERSEAL 250 LK.

**ALMACENAJE:**

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.  
12 meses

**CONDICIONES DE APLICACION:**

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 90%.

**Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.**

**PRIMARIOS RECOMENDADOS**

NERSEAL® 250 LK, NERSEAL® 270 LK

**OBSERVACIONES:**

El tiempo de secado se recomienda 15 minutos entre cada mano.

¡IMPORTANTE! Es un producto inflamable, y deberá mantenerlo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Cierre bien el envase después de cada uso.

**PRECAUCION:**

***Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.***

***Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.***

**ATENCION:**

***Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.***

**M11-02-LK55- - -7100**

**Fecha de Revisión :**

**05/04/2010**