



NERLAC 570 LK

LACA DE NITROCELULOSA

LACA DE SECADO RAPIDO Y BAJA VISCOSIDAD

DESCRIPCION

NERLAC 570 LK, es una laca de alto desempeño, formulado con resinas de Nitrocelulosa.

CARACTERISTICAS:

NERLAC 570 LK, es un producto de apariencia tersa, transparente y brillante de secado rápido, brindando buena resistencia y adherencia, en el menor tiempo, para tener un fácil lijado.

USOS:

NERLAC 570 LK, se recomienda para aplicarse preferentemente en superficies de madera al interior como muebles, marcos, puertas, etc. NERLAC 570 LK, se usa con previa aplicación de sellador .

SISTEMA RECOMENDADO:

Sellador NERSEAL® 250 LK
Acabado NERLAC 570 LK

COLORES:

Transparente, Semi-mate, Mate, Avellana, Blanco, Negro, Marrón Litol, Rojo Oxído, Rojo Brillante, Amarillo Oxído, Amarillo Rojizo, Azul-ftalo Rojizo. Para cualquier otro color, preguntar a su asesor técnico.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 1.0095 +/- 0.050 g/cm³
Viscosidad: @ 25°C 15000 cps
Sólidos en Peso: > 44.57 +/- 1.0 %
Sólidos en Volumen: > 39.57 +/- 1.0 %
V O C: < 569 g/L

Rendimiento Teórico:

15 m²/L a 1.0 milésima de pulgada de espesor

Espesor Seco Recomendado:

1.0 - 2.0 milésimas de pulgada

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Regular

Corrosión: Regular

Abrasión: Regular

Temperatura: 60 °C

Flexibilidad: Excelente

Adherencia: 100 %

Dureza: B

Brillo: Satinado

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Mala

Alcalis: Mala

Disolventes: Mala

Agua: Buena

Gasolina: Buena

SECADO:

Libre de Polvo: < 7.0 minutos

Al Tacto: < 7.0 minutos

Duro: 1.0 hora

Repintado: > 30 minutos

Para Inmersión: No se recomienda

PRESENTACION:

En BOTE 1.00, BOTE 4.00, CUBETA 19.00, TAMBOR 200.00, LITRO 1.00 LITROS

APLICACION:**Método:**

Brocha, Muñeca, Aspersión convencional.

Thinner:

Solvente S-800 mas del 100%

Substratos :

Madera

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Asegurese de que la superficie de madera esté perfectamente seca, libre de polvo, grasa, ceras, aceite o cualquier agente extraño.

Se recomienda que la superficie este sellada previamente con nuestro sellador NERSEAL 250 LK.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 90%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

ACABADOS RECOMENDADOS

NERSEAL® 250 LK, NERSEAL® 270 LK

OBSERVACIONES:

¡IMPORTANTE! Es un producto inflamable, y deberá mantenerlo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

Cierre bien el envase después de cada uso.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

M11-02-LK57- - -7100

Fecha de Revisión :

05/04/2010