



LATEX NEVIN® PLATA

COPOLIMERO VINIL-ACRILICO

ACABADO PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR

DESCRIPCION

LATEX NEVIN® PLATA es un acabado de excelente calidad; fomulado con resinas vinil-acríticas emulsionadas, pigmentos y compuestos minerales con gran resistencia a la intemperie.

CARACTERISTICAS:

LATEX NEVIN® PLATA forma una película mate, lavable, con excelente adhesión, resistencia a la intemperie y al desarrollo de hongos, algas y microorganismos en general (característica determinante en climas húmedos y tropicales). No contiene fungicidas mercuriales.

USOS:

LATEX NEVIN® PLATA se recomienda para aplicarse tanto en superficies exteriores como interiores en cualquier tipo de clima (casas habitación, escuelas, construcciones en general), sobre yeso y concreto.

SISTEMA RECOMENDADO:

Sellador NERVION® 100
Acabado LATEX NEVIN® PLATA

COLORES:

EN EL CASO DE COLOR BLANCO SE USA BIOXIDO DE TITANIO(PIGMENTO BLANCO)
Cualquier color sobre pedido (consultar muestrario de colores).

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: 1.260 ± 0.03 g/cm³
Viscosidad: 34000 - 39000 cps
Sólidos en Peso: 50.0 ± 1.0 %
Sólidos en Volumen: 32.25 ± 1.0 %
V O C: < 50 g/l

Rendimiento Teórico:

12.60 m²/l a 1.0 mils de pulgada.

Espesor Seco Recomendado:

2.0 - 3.0 milésimas de pulgada

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Excelente

Corrosión: Regular

Abrasión: Buena

Temperatura: 65 °C

Flexibilidad: Pasa

Adherencia: 100 %

Dureza: B

Brillo: Mate

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Regular

Alcalis: Regular

Disolventes: Regular

Agua: Buena

Gasolina: Regular

SECADO:

Libre de Polvo: < 15 minutos

Al Tacto: < 30 minutos

Duro: 24 horas

Repintado: > 45 minutos

Para Inmersión: No se recomienda

PRESENTACION:

En BOTE 1.00, BOTE 4.00, CUBETA 19.00, TAMBOR 200.00 LITROS

APLICACION:**Método:**

Brocha, rodillo, cepillo, equipo airless.

Thinner:

Agua al 10 % máximo.

Substratos con aplicación directa sin primario :

Concreto, Aplanados de cemento, Yeso, Ladrillo, Madera, Asbesto, Tablaroca

PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie a pintar deberá estar perfectamente seca, libre de polvo, salitre, grasa, pintura en mal estado y cualquier contaminante. Si se aplica sobre superficies muy rugosas o porosas sin recubrir, se recomienda la aplicación previa de NERVION® 100 (esto con la finalidad de asegurar un aspecto uniforme y evitar un consumo excesivo de pintura).

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 90%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

PRIMARIOS RECOMENDADOS

NERVION® 100

OBSERVACIONES:

- 1.- APARIENCIA CREMOSA
- 2.- EL RENDIMIENTO DEL LATEX NEVIN® PLATA PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LA RUGOSIDAD Y POROSIDAD DE LA SUPERFICIE.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

V21-02-NPLA- - -3000

Fecha de Revisión :

08/11/2005

