



LATEX NEVIN® PREMIUM

VINIL-ACRILICA

ACABADO PARA EXTERIORES DE ALTA CALIDAD

DESCRIPCION

LATEX NEVIN® PREMIUM es una pintura de alta calidad a base de emulsiones vinil-acrilicas.

CARACTERISTICAS:

LATEX NEVIN® PREMIUM ofrece un acabado mate y terso de gran durabilidad, con excelente adhesión y lavabilidad, y una gran resistencia al exterior en climas húmedos.

LATEX NEVIN® PREMIUM tiene colores sólidos a la luz, gran poder cubriente y es fácil de aplicar.

USOS:

LATEX NEVIN® PREMIUM es ideal para aplicarse en fachadas exteriores en climas marítimo tropical y húmedo, por su resistencia al desarrollo de hongos bacterias y microorganismos. Se usa también en ambiente urbano e industrial, debido a su excelente resistencia a la intemperie y al agua.

En interiores se recomienda por su apariencia mate y su gran lavabilidad .

Apropiado para casas, edificios, hoteles, hospitales, etc.

SISTEMA RECOMENDADO:

Sellador NERVION® 100

Vinilica LATEX NEVIN® PREMIUM

COLORES:

Cualquiera sobre pedido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad:	1.370 g/cm ³
Viscosidad:	26000 - 36000 cps.
Sólidos en Peso:	> 54 %
Sólidos en Volumen:	> 38 %
V O C:	< 36 g/l

Rendimiento Teórico:

15.0 m²/l a 1 mils. de pulgada de espesor seco.

Espesor Seco Recomendado:

2 - 3 mils de pulgada.

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Excelente

Corrosión: Mala

Abrasión: Buena

Temperatura: 80 °C

Flexibilidad: Pasa

Adherencia: Excelente

Dureza: B

Brillo: Mate.

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Mala

Alcalis: Regular

Disolventes: Regular

Agua: Excelente

Gasolina: Regular

SECADO:

Libre de Polvo: < 10 minutos

Al Tacto: < 15 minutos

Duro: 24 horas

Repintado: 20 minutos

Para Inmersión: No aplica

PRESENTACION:

En BOTE 1.00, BOTE 4.00, CUBETA 19.00, TAMBOR 200.00 LITROS

APLICACION:**Método:**

Aspersión ATLANTA 500/PSAM-107.
Rodillo, Brocha

Thinner:

Agua

Substratos con aplicación directa sin primario :

Concreto, Pintura intemperizada., Tablaroca, Yeso, Asfalto, , , ,
, ,

PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie deberá estar seca y limpia de polvo , humedad, pintura en mal estado y cualquier otro contaminante.

Si la superficie es muy porosa, y con el fin de reducir el consumo de material , se deberá aplicar previamente una mano de Sellador Vinílico con el objeto de sellar al máximo la porosidad.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 90%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

PRIMARIOS RECOMENDADOS

NERVION® 100

OBSERVACIONES:

EQUIPO DE APLICACION SUGERIDO:
Atlanta 800/PSAM-107 (INC.C/2 pistolas)
Boquilla: 17/60 A 19/60
Presión 2500 psi.

LAVAR PERFECTAMENTE EL EQUIPO AL TERMINAR DE APLICAR EL PRODUCTO.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene substancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

V21-02-PREM-0033- -3000

Fecha de Revisión :
07/11/2005

