



PEMEX RI-41

EPÓXICO ADUCTO POLIAMIDA

ENLACE EPÓXICO MODIFICADO AUTOIMPRIMANTE

DESCRIPCION

PEMEX RI-41, es un recubrimiento epóxico de dos componentes aducto poliamida de altos sólidos.

CARACTERISTICAS:

PEMEX RI-41, es un recubrimiento polifuncional, ya que puede actuar como capa intermedia o enlace así como acabado. Proporciona un recubrimiento de alto espesor en menos aplicaciones ya que por su alto contenido de sólidos asegura una protección adecuada de los filos, esquinas y soldaduras. Es un producto de bajo contenido de VOC's por lo que lo convierte en un producto ecológico y amigable con el medio ambiente. Así mismo forma una capa dura y con cierta flexibilidad ofreciendo una excelente resistencia mecánica y anticorrosiva utilizando el sistema

USOS:

Este producto se recomienda ampliamente para funcionar como enlace en la aplicación del Sistema 12, para la protección de superficies de acero expuestas al exterior así como a los ambientes húmedos, húmedos con salinidad y gases derivados del petróleo así como al ambiente Marino, tales como: Tuberías de acero sobre la cubierta en plataforma, acero estructural y tuberías sobre cubierta, por encima de la zona de marea. Así mismo se recomienda para obra nueva.

SISTEMA RECOMENDADO:

SISTEMA 12

Primario: PEMEX RP-23 (3 - 5 mils)

Intermedio: PEMEX RI-41 (4 - 6 mils)

Acabado: PEMEX RA-35 (3 - 4 mils)

COLORES:

Blanco

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 1.3804 g/cm³

Viscosidad: @ 25°C 2,090 Cps

Sólidos en Peso: >82.00

Sólidos en Volumen: >80.00

V O C: < 250 g/L

Rendimiento Teórico:

6.2 m²/L @ 5 mils de espesor seco

Espesor Seco Recomendado:

4 - 6 mils de pulgada

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Regular

Corrosión: Excelente

Abrasión: Excelente

Temperatura: 85 °C

Flexibilidad: pasa mandril cónico

Adherencia: 100 %

Dureza: 3 H

Brillo: Satinado

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Excelente Sistema completo

Alcalis: Excelente Sistema completo

Disolventes: Excelente Sistema completo

Agua: Excelente Sistema completo

Gasolina: Excelente Sistema completo

SECADO:

Libre de Polvo: < 120 minutos

Al Tacto: < 6 horas

Duro: 24 horas

Repintado: > 6 horas

Para Inmersión: No se recomienda

PRESENTACION:

En JUEGO 2.00, JUEGO 8.00, JUEGO 20.00, JUEGO 40.00 LITROS

APLICACION:**Método:**

Equipo Airless, aspersion convencional

Adelgazador:

S-8 ó S-124 máximo 15 %.

Relación de Mezcla:

1 Partes en Volumen PEMEX RI-41

1 Parte en Volumen REACTOR PEMEX RI-41

Vida Util (Pot Life):

< 4 Horas

Substratos :

Acero

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Superficies metálicas: Aplicar sobre el metal previamente recubierto con cualquiera de los primarios recomendados. Si se se ha excedido el tiempo de recubrimiento máximo (24 horas), será necesario lijar la superficie con lija grano 400 antes de aplicar el Intermedio RI-41, para asegurar la adherencia entre capas. La superficie deberá estar limpia, seca y en condiciones sanas.

Para mayor detalle refiérase al manual de aplicación del producto, para obtener una información más detallada.

ALMACENAJE:

Conservados en el recipiente original herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

12 MESES

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. No se aplique este producto si la temperatura del substrato no se encuentra al menos a 3°C por encima del punto de rocío.

No se deba mezclar pintura ya preparada con reactor, con pintura nueva

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto con el solvente recomendado, ya que la mezcla se gela.

ACABADOS RECOMENDADOS

PEMEX RP-23, PEMEX RA-35

OBSERVACIONES:

ESTE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO FUE EVALUADO EXITOSAMENTE POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO (IMP) DE ACUERDO A: INFORME No. F.24421.03.048

Para el caso de módulos habitacionales se aplicará solamente PEMEX RP-23 Y PEMEX RI-41.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

X44-01-RI41- - -1100

Fecha de Revisión :

14/09/2010