



C.F.E P17 WASH PRIMER JUEGO

POLIVINIL BUTIRAL

MORDENTADOR PARA GALVANIZADO O ALUMINIO

DESCRIPCION

C.F.E P-17 es un producto de dos componente que funciona como mordentador para superficies como aluminio y lamina galvanizada.

CARACTERISTICAS:

C.F.E P-17 es un mordentador para aluminio de dos componentes

USOS:

Se utiliza para la preparación de superficies nuevas o intemperizadas de aluminio o nuevas de acero galvanizado antes de recubrirse.

SISTEMA RECOMENDADO:

C.F. E P-17
C.F.E P-21
C.F.E A-3

COLORES:

amarillo-verdoso

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: >0.92 g/l

Viscosidad: No aplica

Sólidos en Peso: >15.5%

Sólidos en Volumen: >11.0%

V O C:

Rendimiento Teórico:

4 m²/ litro a 1 milésima de espesor seco

Espesor Seco Recomendado:

0.3 a 1 milésima

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Buena

Corrosión: Excelente

Abrasión: Buena

Temperatura: 50 °C

Flexibilidad: Pasa mandril Conico

Adherencia: 100%

Dureza:

Brillo: Mate

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Regular

Alcalis: Regular

Disolventes: Regular

Agua: Excelente

Gasolina: Buena

SECADO:

Libre de Polvo: < 10 minutos

Al Tacto: < 20 minutos

Duro: < 4 horas

Repintado: 30 minutos

Para Inmersión: No se recomienda

PRESENTACION:

En JUEGO 5.00, JUEGO 20.00, JUEGO 25.00

APLICACION:**Método:**

Con brocha o equipo de aspersión convencional.

Adelgazador:

No aplica

Relación de Mezcla:

4 Partes en Volumen BASE C.F.E. P-17

1 Parte en Volumen SOLVENTE REACTIVO CFE P-17

Vida Util (Pot Life):

5 Horas

Substratos :

Aluminio, Lámina galvanizada

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Asegurese que el sustrato este libre de culaquier contaminante.

Limpiar con solvente el sustrato

ALMACENAJE:

Conservados en el recipiente original herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

BASE 1 AÑO , SOLVENTE 1 AÑO

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura en el ambiente es superior a 40 ° C.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto, ya que la mezcla se gela.

ACABADOS RECOMENDADOS

C.F.E. P-21, C.F.E. A-3

OBSERVACIONES:

Cumple con la especificación C.F.E. D8500-02 "Recubrimientos Anticorrosivos" EMISION Abril 2007.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

Y14-01-WASH- - -1300

**Fecha de Revisión :
15/11/2007**